www.ecobati.be
info@ecobati.be
Tél Belgique : +32 (4) 246 32 49
Fax Belgique : +32 (4) 247 0607
Tél France : +33 1 828 821 68
Tél Netherlands : +31 43 201 06 32

ZWALUW ACRYL -W

3.10

Produit

Mastic plasto-élastique à base de dispersion acrylique

Propriétés

- Bonne adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment - Mise en oeuvre aisée
- Bonne compatibilité avec les peintures *
- Grande souplesse, allongement à la rupture 400%
- Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
- Non-corrosif pour les métaux – Non-gélif

Conditionnement

Coloris	Blanc, gris, brun, noir (translucide, voir ***Silicryl-WT***)
Emballage	Cartouche 310 ml - Poche 550 ml

Applications

- ☑ Joints de finition avant peinture* pour plinthes, murs et cloisons
- ☑ Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
- ☑ Resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
- ☑ Joint de raccordement dans la construction
- ☑ Collage et jointoiement de béton cellulaire

Données techniques

Type	Plastique
Poids spécifique	1,64 g/ml
Extrait sec	84 %
Extrusion	1200 g/min (ø 3 mm / 6,3 bar)
Module	0,20 Mpa suivant ISO 37
Dureté Shore A	20° suivant ISO 868-19
Module	0,4 MPa à 100 %
Résistance à la température	-20°C à +75°C
Fluage	< 2 mm (ISO 7390)
Allongement à la rupture	300 % (DIN53504)
D.M.A.	12,5 %
Temps de lissage	5 min à 23°C et 50% H.R.
Conservation	± 12 mois, en emballage fermé d'origine, entre +5°C et +25°C

Mise en oeuvre

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Enduire préalablement les supports très poreux d'une solution de produit dilué dans deux fois son volume d'eau. Ne pas exposer le joint à l'eau dans les 5 premières heures suivant la pose. Ne pas utiliser pour des applications en milieu hermétiquement clos ni pour des joints fortement exposés à l'eau ou aux intempéries.

Températures	Mise en oeuvre entre +5°C et +40°C	
Nettoyage	Matériel	Directement à l'eau
	Mains	***Zwaluw Handclean*** ou à l'eau savonneuse.

Sécurité générale

Fiche de sécurité disponible sur simple demande

* Etant donné la très grande diversité de peintures rencontrées sur le marché, nous conseillons toujours d'effectuer un essai de compatibilité préalable.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but de vous conseiller, ils rendent compte d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de quelque sorte que ce soit de notre part.

mar 2001

www.ecobati.be