



Revêtement à base d'argile (bi-composant)

Destination	Finition pour sols, murs intérieurs et extérieurs
Composition/Propriétés	Système complet, composé d'un mélange sec d'argiles, de limons, ciment fondu, chaux hydratée, de sables fins 0-1mm, de fibres fines organiques, à mélanger avec un liant durcisseur JES 05 sans VOC . Microporeux, respirant.
Classification	Conforme à la norme : Famille 1 – Classe 7b2 - Phase aqueuse.

CARACTERISTIQUES

Composition/Aspects	Argiles à rhéologie contrôlée, limons, fibres naturelles, liant polymères, Poudre blanche, liquide blanc laiteux
Rendement	Environ 1,5kg/m ² suivant la planéité du support.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	8 heures minimum à l'air libre. Temps de séchage réduit suivant la température ambiante.
Conditionnement	Poudre : sac de 15 kg ou BigBag 500Kg/ Liquide JES 05 : 1l/5l/120L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert A conserver à l'abri du gel et de la chaleur et de l'humidité
Préparation du produit	Voir mode d'emploi.
Matériel d'application	Brosse, Plâtreux inox arrondi ou stucateur inox ou plastique, couteau à enduire, éponge.
Nettoyage des outils	A l'eau après emploi.
Conditions d'application	Conformes au DTU 26.2
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 26.2
Préparation des supports	Les fonds doivent être libres de résidus et de graisses et d'absorption uniforme. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1
Système d'application	Voir mode d'emploi.
Hygiène et sécurité	Classement au feu M0. Ne contient pas de COV. Non classé comme dangereux. Lire la fiche signalétique.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elle n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés, stockés, manipulés ou utilisés par nos clients, ainsi qu'en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Perfectino garantit que ses produits respectent ses spécifications de ventes. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version de ce document, Perfectino étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. Aucune information technique ne peut être communiquée sans l'accord préalable de Perfectino.

